

RWB - stirrup

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

staffa chiusa "ST-RWB-V", di diametro nominale 19 mm., in resina vinilestere rinforzata con fibra di vetro E.

FRP closed stirrup "ST-RWB-V", with nominal diameter 19 mm., made by vinylester resin and E-Glass.



Caratteristiche geometriche e fisiche Geometrical and physical characteristics	u.m. unit	valore value	Metodo di prova Test method
Area equivalente della sezione resistente Ab Equivalent section area Ab	mm ²	>280	App.B CNR DT203
Diametro equivalente della barra Db Equivalent diameter of the bar Db	mm	>19	App.B CNR DT203
Densità della fibra (vetro E) Density of the fiber (E-glass)	g/cm ³	2,55	-
Densità della resina (vinilestere) Density of the resin (vinylester)	g/cm ³	1,1	-
Tg della resina (transizione vetrosa) Tg of the resin (glass transition)	°C	>80	-
Caratteristiche meccaniche Mechanical characteristics	u.m. unit	valore value	Metodo di prova Test method
Modulo di elasticità a trazione - valore calcolato Elastic modulus - calculated value	GPa	>40	-
Resistenza a trazione - valore calcolato Tensile strength - calculated value	MPa	>690	-
Deformazione a rottura Elongation at break	%	> 1,5	-

Nota :

nelle staffe, a cause delle curvature, i valori di resistenza a trazione andranno considerati ridotti del 50%, in accordo con il documento CNR DT203 ed il nostro manuale di calcolo.

Note :

in the stirrups, due to the bent sections, the tensile strength values will be deemed to be reduced by 50%, according with the CNR DT203 and our design manual

Emesso e approvato da DTE
Written and approved by DTE