



**RWB - stirrup**

**DESCRIZIONE - DESCRIPTION**

staffa chiusa "STR-RWB", di diametro nominale 12 mm.,  
in resina poliester rinforzata con fibra di vetro E.

FRP closed stirrup "STR-RWB", with nominal diameter  
12mm., made by polyester resin and E-Glass.

Caratteristiche geometriche e fisiche Geometrical and physical characteristics	u.m. unit	valore value	Metodo di prova Test method
Area equivalente della sezione resistente Ab Equivalent section area Ab	mm <sup>2</sup>	>110	App.B CNR DT203
Diametro equivalente della barra Db Equivalent diameter of the bar Db	mm	>12	App.B CNR DT203
Densità della fibra ( vetro E ) Density of the fiber (E-glass)	g/cm <sup>3</sup>	2,55	-
Densità della resina ( poliester ) Density of the resin (polyester )	g/cm <sup>3</sup>	1,1	-
Tg della resina (transizione vetrosa) Tg of the resin (glass transition)	°C	>80	-
Caratteristiche meccaniche Mechanical characteristics	u.m. unit	valore value	Metodo di prova Test method
Modulo di elasticità a trazione - valore calcolato Elastic modulus - calculated value	GPa	>40	-
Resistenza a trazione - valore calcolato Tensile strength - calculated value	MPa	>760	-
Deformazione a rottura Elongation at break	%	> 1,5	-

Conventional designation: a x b, Rv=25mm

Dimensional tolerance: ± 1% i<sub>a</sub>, i<sub>b</sub>

**Note :**

- *La sezione trasversale A-A è irregolare per effetto del processo produttivo. La sezione resistente è non inferiore alla sezione resistente corrispondente a quella calcolata utilizzando il valore del diametro nominale.*  
*due to manufacturing process the cross section A-A is irregular. The resistant section is not less than the resistant section corresponding to that evaluated using the nominal diameter value.*
- *nelle staffe, a cause delle curvature, i valori di resistenza a trazione andranno considerati ridotti del 50%, in accordo con il documento CNR DT203 ed il nostro manuale di calcolo.*  
*in the stirrups, due to the bent sections, the tensile strength values will be deemed to be reduced by 50%, according with the CNR DT203 and our design manual.*

Emesso e approvato da DTE  
Written and approved by DTE